

製品説明書

ファインコート ～TYPE2/MF Series～		
MFS-601		ストレートシリコーン樹脂
耐熱性：600℃	乾燥：焼付	色調：シルバー

特 徴 急加熱・耐ガソリン性・耐シール性に優れています。
 用 途 エンジンガスカート

塗装方法

適用素材	鉄・アルミメッキ・ステンレス
前 処 理	溶剤脱脂またはブラスト処理
塗 装 方 法	スプレー塗装・シルク印刷
塗 膜 厚	10~20μm ドライ膜厚
乾 燥 条 件	180℃×20分



塗膜性能

試験項目	試験条件	試験結果
密 着 性	ゴバン目テーピング剥離	100/100
硬 度	鉛筆硬度試験	H
促 進 耐 候	500時間	合格
耐 蝕 性	5%塩水噴霧試験 48時間(クロスカット入り)	異状なし
耐 熱 性	600℃ 5時間加熱後密着試験	100/100

塗料性状表

比 重	1.03±0.03	20℃
固 形 分 (%)	38.5±3.5	180℃×1時間
粘 度 (秒)	17.0±3.0	フォードカップNo.4(20℃)
保 存 性	6カ月	
ろ 過 度	65メッシュ	

PIREX