

製品説明書

ファインコート ~TYPE3/LT Series~		
P-300-BK(2)		変性シリコーン樹脂
耐熱性：300°C	乾燥：焼付	色調：ブラック 2分艶

特徴 耐熱性・防錆性・耐候性・保色性に優れています。
用途 照明器具外面用・耐熱性を必要とする製品

塗装方法

適用素材	鉄・アルミ・ステンレス	
前処理	化成処理またはプラスト処理	
希釈剤	専用シンナー0~20% (希釈率)	
塗膜厚	20~35μm ドライ膜厚	
乾燥条件	180°C×20分	

塗膜性能

試験項目	試験条件	試験結果
密着性	ゴバン目テーピング剥離	100/100
硬度	鉛筆硬度試験	H
促進耐候	500時間	合格
耐蝕性	5%塩水噴霧試験 48時間(クロスカット入り)	異状なし
耐熱性	300°C 5時間加熱後密着試験	100/100

塗料性状表

比重	1.12±0.03	20°C
固形分 (%)	43.0±3.0	180°C×1時間
粘度(秒)	24.0±3.0	フォードカップNo.4 (20°C)
保存性	6ヶ月	
ろ過度	150 メッシュ	

PIREX