


製品説明書

ファインコート ～TYPE3/LT Series～		
P-600-BK(2)		変性シリコン樹脂
耐熱性：500℃	乾燥：焼付	色調：ブラック 2分艶

特 徴 耐熱性・防錆性・耐候性・保色性に優れています。
 用 途 照明器具外面用・耐熱性を必要とする製品

塗装方法

適 用 素 材	鉄・アルミ・ステンレス	
前 処 理	化成処理またはブラスト処理	
希 釈 剤	専用シンナー0~20% (希釈率)	
塗 膜 厚	20~35μm ドライ膜厚	
乾 燥 条 件	180℃×20分	

塗膜性能

試 験 項 目	試 験 条 件	試 験 結 果
密 着 性	ゴバン目テーピング剥離	100/100
硬 度	鉛筆硬度試験	H
促 進 耐 候	500 時間	合格
耐 蝕 性	5%塩水噴霧試験 48 時間(クロスカット入り)	異状なし
耐 熱 性	500℃ 5 時間加熱後密着試験	100/100

塗料性状表

比 重	1.18±0.03	20℃
固 形 分 (%)	50.0±3.0	180℃×1 時間
粘 度 (秒)	26.0±3.0	フォードカップNo.4 (20℃)
保 存 性	6 カ月	
ろ 過 度	150 メッシュ	

PIREX