

製品説明書

ファインコート ～TYPE4/NK Series～		
LTC-300(5)ゴールドメタリック		変性シリコーン樹脂
耐熱性：300℃	乾燥：焼付	色調：ゴールド

特 徴 食品衛生法・耐摩耗性・耐汚染性・離型性・耐油性に優れています。
 用 途 ケトル・鍋・フライパン・外面用

塗装方法

適 用 素 材	鉄・アルミ・ステンレス
前 処 理	溶剤脱脂またはブラスト処理
希 釈 剤	専用シンナー0~20% (希釈率)
塗 膜 厚	20~35 μ m ドライ膜厚
乾 燥 条 件	240℃×20分



塗膜性能

試 験 項 目	試 験 条 件	試験結果
密 着 性	ゴバン目テーピング剥離	100/100
硬 度	鉛筆硬度試験	H
耐 摩 耗 性	スコッチたわし 500 g/cm ² 100回	合格
耐 油 性	100℃の食用油に 10hr 浸漬	合格
耐 汚 染 性	汚染物を塗膜に滴下 230℃×1hr 加熱	合格
耐 熱 性	連続：260℃ 最高使用温度 310℃	合格

塗料性状表

比 重	1.08±0.03	20℃
固 形 分 (%)	45.5±3.5	180℃×1 時間
粘 度 (秒)	21.0±3.0	フォードカップNo.4 (20℃)
保 存 性	6 カ月	
ろ 過 度	65 メッシュ	

PIREX