

# 製品説明書

ファインコート ～TYPE4/NK Series～		
NK-216PC クリヤー		変性シリコーン樹脂
耐熱性：250℃	乾燥：焼付	色調：クリヤー

特 徴 食品衛生法・耐摩耗性・耐汚染性・離型性・耐油性に優れています。  
 用 途 パン型・ケーキ型等離型性を必要とする製品。

## 塗装方法

適用素材	鉄・アルミ・ステンレス	
前処理	溶剤脱脂またはブラスト処理	
希釈剤	専用シンナー0~20% (希釈率)	
塗膜厚	6~10μm ドライ膜厚	
乾燥条件	250℃×20分	

## 塗膜性能

試験項目	試験条件	試験結果
密着性	ゴバン目テーピング剥離	合格
耐食性	塩水噴霧試験 16時間	合格
耐酸性	5%硫酸水溶滴下、常温 24時間放置	合格
耐アルカリ性	5%炭酸ナトリウム水溶滴下、常温 24時間放置	合格
耐マジック性	油性マジック塗布 1時間後、エタノールにてふき取る。	合格
耐熱性	250℃16時間後、密着性	合格
耐汚染性	汚染物（砂糖：醤油：サラダ油=1:1:1）を滴下し、250℃×10分加熱	合格

## 塗料性状表

比重	1.01±0.03	20℃
固形分 (%)	47.0±3.0	180℃×1時間
粘度 (秒)	13.0±2.0	フォードカップNo.4 (20℃)
保存性	6カ月	
ろ過度	200メッシュ	

# PIREX