

製品説明書

ファインコート ~TYPE4/NK Series~		
NK-303SC クリヤー 硬化剤付き		ストレートシリコーン樹脂
耐熱性：300°C	乾燥：焼付	色調：クリヤー

特 徴 食品衛生法・耐摩耗性・耐汚染性・離型性・耐油性に優れています。

用 途 天ぷら鍋・すき焼き鍋・フライパン・中華鍋

塗装方法

適用素材	鉄・アルミ・ステンレス	
前処理	溶剤脱脂またはプラスト処理	
希釀剤	専用シンナー0~20% (希釀率)	
塗膜厚	6~10μm ドライ膜厚	
乾燥条件	250°C×20分	

塗膜性能

試験項目	試験条件	試験結果
密着性	ゴバン目テープング剥離	100/100
硬度	鉛筆硬度試験	H
耐摩耗性	スコッチたわし 500 g/cm² 100回	合格
耐油性	100°Cの食用油に 10hr 浸漬	合格
耐汚染性	汚染物を塗膜に滴下 230°C×1hr 加熱	合格
耐熱性	連続：260°C 最高使用温度 310°C	合格

塗料性状表

比重	1.01±0.03	20°C
固形分(%)	47.0±3.0	180°C×1時間
粘度(秒)	13.0±2.0	フォードカップNo.4 (20°C)
保存性	6ヶ月	
ろ過度	200 メッシュ	

PIREX