

# 製品説明書

ファインコート ～TYPE4/NK Series～		
NK-358FC ブラウン		1 コート溶剤系フッ素樹脂
耐熱性：300℃	乾燥：焼付	色調：ブラウン

特 徴 食品衛生法・耐摩耗性・耐汚染性・離型性・耐油性に優れています。  
 用 途 ガスコンロトッププレート・オーブンレンジ庫内・ケーキ型・パン焼き型

## 塗装方法

適用素材	アルミ・ステンレス
前処理	溶剤脱脂またはブラスト処理
希釈剤	専用シンナー0～20（希釈率）
塗膜厚	20～35 $\mu$ m ドライ膜厚
乾燥条件	100℃×10分（予備乾燥） 380℃×10分（焼成温度）



## 塗膜性能

試験項目	試験条件	試験結果
密着性	ゴバン目テーピング剥離	100/100
硬度	鉛筆硬度試験	H
耐摩耗性	スコッチたわし 500 g/cm <sup>2</sup> 100回	合格
耐油性	100℃の食用油に10hr浸漬	合格
耐汚染性	汚染物を塗膜に滴下 260℃×1hr加熱	5サイクル
耐熱性	連続：280℃ 最高使用温度：330℃	合格

## 塗料性状表

比重	1.16±0.03	20℃
固形分（%）	29.0±3.0	180℃×1時間
粘度（秒）	40.0±3.0	フォードカップNo.4（20℃）
保存性	6カ月	
ろ過度	150メッシュ	

# PIREX